

**6510 Fluorescent Cast**

07/16

**Descrizione prodotto**

Film fuso in PVC con un'alto grado di appariscenza grazie ad una luminosità intensa a tutte le condizioni di luce giornaliera. La sua visibilità é particolarmente efficace al crepuscolo e in condizioni generali di scarsa visibilità.

**Supporto**

Carta monosiliconata da 137g/m<sup>2</sup>

**Adesivo**

Poliacrilato solvente, permanente

**Applicazioni**

Questo materiale si adatta alla produzione di pubblicità su autoveicoli e mezzi di trasporto pubblico, nonché cartelli e scritture di qualsiasi tipo che devono suscitare una particolare attenzione. Il materiale é molto adatto alla lavorazione sui plotter da intaglio.

**Procedimento di stampa**

Si consiglia la stampa serigrafica.

**Dati tecnici**

<b>Spessore *</b> (senza carta protettiva ed adesivo)	0,110 mm
<b>Stabilità dimensionale (FINAT TM 14)</b>	applicato su acciaio, nessun ritiro misurabile in direzione trasversale, in direzione longitudinale al massimo di 0,3mm
<b>Termostabilità</b>	applicato su alluminio, da -40°C a +105°C, nessuna alterazione
<b>Resistenza alla salinità dell'acqua (DIN 50021)</b>	applicato su alluminio, dopo 100h/23°C nessuna alterazione
<b>Potere adesivo*</b> (FINAT TM 1, dopo 24h, acciaio inossidabile)	16 N/25mm
<b>Resistenza allo strappo (DIN EN ISO 527)</b> in lunghezza in altezza	mín. 13 MPa mín. 13 Mpa
<b>Allungamento allo strappo (DIN EN ISO 527)</b> in lunghezza in altezza	mín. 100% mín. 100%
<b>Tempo di magazzinaggio **</b>	2 anni
<b>Temperatura di applicazione</b>	mín. +8° C
<b>Durata minima subordinata ad una lavorazione a perfetta regola d'arte</b> esposizione verticale agli agenti atmosferici (condizioni climatiche medie dell'Europa centrale)	1 anno (non stampato)

\* Valore medio  
centrale

\*\* in confezione originale, con un tasso di umidità del 50% a 20°C

\*\*\* condizioni climatiche medie dell'Europa

**Avvertenza:**

La superficie sulla quale viene applicato il prodotto deve essere libera da polvere, grassi di ogni genere nonché altre impurità che possono influenzare il potere adesivo. Nuove verniciature devono essere lasciate asciugare per minimo 3 settimane fino al completo consolidamento della lacca stessa. Al fine di assicurare la compatibilità del prodotto, viene consigliato effettuare delle prove d'applicazione con le lacche previste. Inoltre, si consiglia di rispettare le indicazioni di lavorazione redatte dalla stessa ORAFOL

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze pratiche. A causa della molteplicità dei possibili fattori che possono influenzare la lavorazione e l'applicazione, consigliamo di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per le proprie esigenze personali su un campione. Le presenti informazioni non costituiscono una garanzia legalmente vincolante.

