

# Avery® MPI™ 2000

emissione: 13/07/2006

### Introduzione

Avery MPI 2000 è un vinile autoadesivo poliimerico bianco lucido. E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di grande formato e airbrush che utilizzano inchiostri base solvente.

Avery MPI 2000 è particolarmente consigliato per una vasta gamma di applicazioni su superfici piane o leggermente curve.

### Descrizione

Pellicola : vinile poliimerico, bianco lucido, 80 micron

Adesivo : **permanente** acrilico

Carta protettiva : carta kraft siliconata con polietilene su due lati, 140 g/m2

### Trasformazione

Avery MPI 2000 è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e Materiali Avery MPI.

Per migliorare il colore e proteggere le immagini dai raggi UV e dalle abrasioni, consigliamo di plastificare Avery MPI 2000 con Avery DOL 1000 lucido od Avery DOL 1100 opaco.

### Usi

Un'ampia varietà di applicazioni, come pubblicità promozionale di lunga durata e per punti vendita, su superfici piane o regolari e che richiedono una rimozione facile e senza sporco.

- Grafiche su automezzi (superfici piane o leggermente curve).
- Insegne per interni ed esterni.
- Decorazioni per vetrine.

### Caratteristiche

- Eccellente stampabilità e manualità su stampanti selezionate.
- Eccellente prestazione all'esterno e durata.
- Eccellente stabilità dimensionale.



## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 2000

### Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova <sup>1</sup>	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	80 micron
Spessore frontale + adesivo	ISO 534	120 micron
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,3 mm max.
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	540 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	720 N/m
<b>Invecchiamento accelerato</b>	<b>DIN 53387, 100 ore di esposizione</b>	<b>Nessun effetto negativo sulla prestazione della pellicola</b>
Infiammabilità		Autoestinguente
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	2 anni
Durata, senza stampa	Esposizione verticale	5 anni

### Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di applicazione:	+10°C
Temperatura di esercizio:	Da -40°C a +80°C

#### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

#### Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

#### 1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

#### 2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Italia  
Via per Uboldo 48  
21040 Gerenzano (Varese)  
Tel +39 02 963931 - Fax +39 02 96481652