

FILM POLICARBONATO 125my (COD. FPC-125)

CARATTERISTICHE	unità	valore nominale	tolleranza	norme internazionali	interna
<u>Supporto : film policarbonato mattato</u> Spessore	mm	0,125	+/- 10 %	ASTM D374	
<u>Liner: PETP trasparente siliconato</u> Grammatura	g/m ²	70	+/- 5	ASTM D646	12
<u>Adesivo: Acrilico modificato</u>					
Grammatura totale	g/m ²	165	+/- 8	ASTM D646	12
Spessore totale	mm	0,160	+/- 10%	ASTM D374	6
Adesione su acciaio	N/ "	10	+/- 3	AFERA 4001	25
Rolling ball tack	cm	15	max	PSTC 6	24
Carico di rottura	N/ "	170	min	ASTM D882	14
Allungamento a rottura	%	90	min	ASTM D882	14
Distacco liner	N / "	0,2	+/- 0,1	FINAT 10	27
Temperatura di applicazione	°C °F	+10÷+40 +50÷+104			
Temperatura di esercizio	°C °F	-30÷+80 -22÷+176			